



FLUV光固化颜料色浆 (纳米UV色浆)

采用环保型单体为TPGDA/TMPTA不含溶剂，不影响光固化效率。与市面各种UV树脂相容性好与引发剂配合反应完全无残留颜料粒子更小，D50粒径在200纳米，展色性更好采用高性能有机颜料，色彩鲜艳性好，可随各强度紫外线照射。保色性佳。不含重金属增塑剂，更加安全环保。适合UV油墨、UV涂料、UV印铁、UV光固化胶水、UV指甲油调色、光敏3D材料、光固化涂料。

| 参考色 | | 产品型号 | 耐热性 | 耐光性 | 备注 |
|--|---|--------------|-----|-----|------------------------------|
|  |  | FLUV-595白 | 260 | 7 | 全进口钛白粉 颜料含量60% |
|  |  | FLUV-1305特黑 | 260 | 7-8 | 进口卡伯特炭黑 颜料含量30% |
|  |  | FLUV-2600原黄 | 200 | 5 | 有机原黄 颜料含量30% |
|  |  | FLUV-2975艳黄 | 250 | 7-8 | 无卤 有机颜料鲜黄 耐光性好 颜料含量35% |
|  |  | FLUV-2985中黄 | 230 | 7 | 无卤 有机颜料中黄 耐光性好 颜料含量40% |
|  |  | FLUV-2905金黄 | 240 | 8 | 无卤 超耐候金黄 耐光性好 颜料含量40% |
|  |  | FLUV-3500鲜红 | 220 | 6 | 有机颜料鲜红 耐光性好 颜料含量30% |
|  |  | FLUV-3785大红 | 220 | 7 | 无卤 有机颜料大红 耐光性好 颜料含量40% |
|  |  | FLUV-3805中国红 | 240 | 8 | 高端进口有机大红 颜料含量40% |
|  |  | FLUV-3905紫红 | 240 | 8 | 无卤 深玫瑰红色相 颜料含量40% |
|  |  | FLUV-3205鲜橙 | 200 | 5 | 美国卡络恩进口亮光橙 颜料含量30% |
|  |  | FLUV-5205桃红 | 240 | 7-8 | 无卤 进口有机颜料桃红 耐光性好 颜料含量40% |
|  |  | FLUV-5305永固紫 | 240 | 7 | 日本DIC进口环保永固紫 颜料含量20% |
|  |  | FLUV-6530翠蓝 | 260 | 8 | 无卤 BASF进口颜料/户外耐晒5年以上 颜料含量30% |
|  |  | FLUV-6700彩绿 | 260 | 8 | BASF进口颜料/户外耐晒5年以上 颜料含量30% |