


油性通用色浆/FLTY体系

参考色		型号	颜色	索引号	色粉含量	备注
		FLTY-2500	柠檬黄	PY.81	25%	(户外) 科莱恩H10G黄81号黄
		FLTY-2600	原黄	PY.14	30%	(户内) PY14涂料标准原黄遮盖型
		FLTY-2700	中黄	PY.55	25%	(户内) 有机颜料PY55号遮盖型中黄 (红相)
		FLTY-2800	金黄	PY.83	20%	(户外) 金鱼黄 (红相) 科莱恩HR70
		FLTY-2900	超耐候金黄	巴斯夫3RLNT	25%	(户外) 巴斯夫3RLNT户外耐晒3年以上, 高耐候红相黄
		FLTY-3100	鲜橙	PO16	25%	(户内) 鲜橙红, 流动性好, 耐化学性能优良
		FLTY-3200	桔红	PO34	25%	(户内) 橙红色PO34号鲜橙高彩度
		FLTY-3500	大红	48:3	25%	(户内) 标准BBC涂料大红
		FLTY-3600	鲜红	F5RK	30%	(户外) 科莱恩F5RK标准户外耐晒一年
		FLTY-3700	鲜红	F3RK	30%	(户外) 科莱恩F3RK标准户外耐晒一年
		FLTY-3770	紫红	PR177	15%	(户外) PR177号艳佳丽红A3B
		FLTY-3800	鲜红	PR254	30%	(户外) 高耐候中国红户外耐晒3年以上
		FLTY-5200	桃红	PR122	20%	(户外) 科莱恩122号PINK-E完全不迁移
		FLTY-5300	永固紫	V23	15%	(户外) 科莱恩RLS (红光紫)
		FLTY-6500	彩蓝	PB15:3	30%	(户外) 彩蓝巴斯夫K7090酞菁蓝
		FLTY-6700	彩绿	PG7	25%	(户外) 酞菁绿BASF L8730酞菁绿
		FLTY-6028	宝蓝	PB29	50%	(户外) Pb29法国好利德群青5008
		*FLTY-1000	纳米级正黑	MA100	20%	纳米级, 达到800纳米, 日本三菱MA100碳黑 蓝相 黑低粘度流平特别好, 高光泽通用
		FLTY-1009	蓝相黑	MA100	20%	纳米级, 偏稠, 日本三菱MA100碳黑 蓝相黑低 粘度流平特别好, 高光泽通用
		FLTY-1300	特黑6	欧励隆	15%	欧励隆 (原德国萨特黑6)
		FLTY-1007	无树脂正黑	MA100	30%	环保溶剂载体黑浆/相容性广
		FLTY-1006	无树脂特黑6	欧励隆	15%	高色素炭黑色浆/奥迪原漆色
		FLAC-105	热塑蓝相黑	BK2	22%	热塑丙烯酸载体/蓝相/耐酒精特别高
		FLAC-1100	热塑正黑	欧励隆	20%	热塑丙烯酸载体色浆/耐酒精特别高
		FLTY-902H	特白	钛白粉	75%	高白度油性通用色浆(进口钛白粉)
		FLTY-706	特白	杜邦706	75%	DSM耐高温聚酯树脂杜邦钛白粉高白度不黄变
		313	铁黄	PY.42	60%	(户外) 313氧化铁黄 (标准无机颜料铁黄)
		190	铁红	PR101	65%	(户外) 190氧化铁红 (标准无机颜料铁红)
		FLTY-1916	透明铁黄	PY.42	45%	BASF 透明铁黄颜料, 青金色相, 金属感强高透明
		FLTY-2817	透明铁红	PR101	45%	BASF 透明铁红颜料, 香槟金色相, 金属感强高透明
		618	中铬黄	618	60%	高浓度中铬黄 (鲜艳无机中黄)
		FLTY-811	柠檬铬黄	811	60%	高浓度柠檬黄 (鲜艳无机黄)